

Fiche technique

Novembre 2023

Rondin châtaignier fraisé

Aménagements paysagers

Dimensions

Bois rendu cylindrique
Diamètres de 8 à 20 cm
Longueurs de 1 à 3 m

Travail

Ecorçage et fraisage en diamètre régulier
Chanfrein, méplat et pointe sur demande

Traitement

Ni séchage artificiel, ni traitement chimique

Qualité

Bois durable grâce à ses tanins naturels (qui peuvent laisser des traces noires temporaires sur les bois frais)
Les tanins peuvent tacher plus ou moins durablement les sols minéraux clairs (pierre, ciment)
Petits nœuds

Durée de vie

8 à 20 ans selon le diamètre et les conditions environnementales

Origine

Récolté et transformé en France

