



Fiche technique

Novembre 2023

Rondin gros bois

Pour vos retenues de berge et vos aménagement paysagers

Caractéristiques

Bois de châtaignier/acacia robinier

Bois ronds, acacia sinueux. Conicité naturelle

Diamètre mesuré en tête ou milieu par classe de 2 en 2 centimètres :
de 16 à 30 cm et plus

Hauteurs indicatives à quelques centimètres près

Longueurs jusqu'à 6m et plus

Travail

Écorçage machine partiel ou non écorcé. Non écorçable au-delà de
24 cm

Transport en palette ou par camion grue selon quantités

Traitement

Ni séchage artificiel, ni traitement chimique

Qualité

Piquets durables grâce aux tanins naturels du bois de châtaignier et
durabilité naturelle du robinier acacia

Bois locaux peu transformés à faible impact environnemental pour le
châtaignier

Durée de vie

12 à 20 ans minimum selon les conditions de milieu et le diamètre

Origine

Produit et transformé en France ou Europe pour l'acacia